

RUST-OLEUM[®]
INDUSTRIAL



3333 "SUPER ADHESIVE" HÄFTGRUND

Utmärkt vidhäftning på täta & glatta ytor

- Binder kemiskt utan blästring eller kemisk etsning
- Extremt hög sträckförmåga (40 m²/l) - låg materialåtgång
- Kan övermålas med de allra flesta 2K-färger
- Vattenburen - lågluktande
- God utflytning - hög finish

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

3333 "SUPER ADHESIVE" HÄFTGRUND

PRODUKTBESKRIVNING

Häftgrundfärg baserad på vattenburen två-komponent epoxiharts.

EGENSKAPER

Häftar till de flesta glatta ytor

Ersätter etsning, slipning

Hög sträckförmåga

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Super Adhesive 3333 är avsedd att användas som grundfärg på täta och glatta underlag som kakel, klinkers eller stålglättad betong, på icke-järnhaltiga metaller som aluminium, på rostfritt eller nyalgalvaniserat stål, på härdplaster som glasfiber-förstärkt polyester eller epoxi. 3333 ska övermålas med Rust-Oleum® epoxi- eller polyuretanfärger, klorkautschuk/vinyl- eller akrylatfärger beroende på exponering och motstår då måttligt slitage, tillfälligt hög fukthalt och väta till regelbunden kemikalietvättning eller kemikaliespill. 3333 uppfyller ytlflamspridningsklass 1 enligt BS 476; del 7: 1987.

TEKNISK DATA

Densitet:	1,58 kg/l
Glansnivå vid 60 °:	Sidenmatt
Torrhalt (volym):	61,9 %
Torrhalt (vikt):	-

TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH

Beröringstorr:	6 t
Hanteringsbar:	8 t
Övermålningsbar:	16 t (20 °C), 24 t (10 °C), 12 t (30 °C)
Fullt uthärdad:	8 t
Brukstid (Pot-Life):	2 t

REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK

Torrfilm:	15 µm
Våtfilm:	25 µm

TEORETISK MATERIALÅTGÅNG/STRÄCKFÖRMÅGA

41 m²/l

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG

25-30 m²/l

Notera: produkten ska appliceras tunt, max våtfilmstjocklek 25 µm (15 µm torrt)

FÖRBEHANDLING

Avlägsna feta föroreningar från underlaget genom alkalitvätt med Rust-Oleum FK 111 eller ND14. Eftersköj ytan noggrant genom högtryckstvättning med vatten. Arbetstryck bör vara minst 20 MPa vid munstycket. Tempererat vatten, minst 70 °C, förhöjer effekten avsevärt. Ny betong ska härdas i minst 30 dygn innan målning. Ytan måste vara ren men kan vara lätt fuktig vid applicering.

ANVISNINGAR FÖR BRUK

Omrör de båda komponenterna var för sig innan sammanblandning. Blanda därefter ihop uppmätt volym av de båda komponenterna och blanda väl med långsamgående färgblandare tills materialet är fullständigt homogent. Överför färdigblandat material till separat kärl innan appliceringen påbörjas.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Lufttemperatur: mellan 10 och 35 °C

Relativ luftfuktighet (RH): max. 70 %

Underlagets temperatur ska vara minst 5 °C över daggpunkten.

APPLICERING & FÖRTUNNING

Pensel

Spädning: 5-10 % (volym) vatten

Använd penslar med blandborst. Kontrollera regelbundet att filmtjockleken ej överdrivs.

Roller

Spädning: 10-20 % (volym) vatten

Använd kortluggig mohair-, filt- eller skumroller för låg men enhetlig färgfilm.

Luftburen sprutning

Spädning: upp till 20 % med vatten

Munstycke: 1,2-2,0 mm

Arbetstryck: 2-4 bar

Säkerställ att rekommenderad filmtjocklek ej överdrivs.

RENGÖRING VERKTYG/SPILL

Omgående med ljummet vatten.

NOTERA

Max filmtjocklek per skikt 30 µm, motsvarande 50 µm vått. Vid hög relativ luftfuktighet kan torktiden fördröjas.

SÄKERHET

VOC-halt (oförtunnad): 8 g/l

VOC-halt (bruksklar): 8 g/l

VOC-kategori: A/h

VOC-gräns: 30 g/l

Flampunkt: Ej brännbar

Säkerhetsinformation: Se Säkerhetsdatablad och information på burken.

LAGRINGSDUGLIGHET

3 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 och 35 °C.

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Datum: 25/11/201

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Svensk importör:

Induf AB
Box 269
561 23 Huskvara
T : +46 (0) 36 132 245
info@induf.se
www.induf.se